

Excelmix - Productblad

TS Level 20 R

Kenmerkende producteigenschappen

- Voor het egaliseren van horizontale oppervlakten met een samenhangende ondergrond op basis van cementgebonden bindmiddelen onder de tegels en verlijmde looplagen van de vloeren. Geschikt voor oppervlakten met vloerverwarming en voor kantoorstoelen met wieltjes. De toepassingsdikte van één laag is minimaal 2 mm en maximaal 20 mm. Bestemd voor binnen en buiten. Ondergronden op basis van gips, hout, metalen, kunststoffen en harsen zijn voor de toepassing van deze massa zonder gebruik van een goede hechtprimer niet geschikt.

Ondergrond

- Deze moet voldoende samenhangend, droog en qua volume gestabiliseerd en vrij van vuil zijn. Het is nodig om de ondergrond te penetreren met de *TS dispersieprimer*, verdund met water in de verhouding van 1 deel dispersie: 5 - 7 delen koud water. Niet absorberende ondergronden (oude tegels en dergelijke) dienen te worden behandeld met de *TS hechtprimer*. Voor deze hechtbrug is het mogelijk om een zelfnivellerende laag te bereiden met een technologische pauze van tenminste 6 uur na de toepassing van de hechtbrug (meer over de hechtbrug vindt u in het betreffende, technische blad). Eventuele dilatatievoegen in de ondergrond dienen in alle opvolgende lagen te worden opgenomen.

Verbruik

- Richtverbruik: ca. 19 kg droog mengsel / 1m² / 1 cm laagdikte.

Verpakking en opslag

- Papieren zakken met een PE inlegblad van 20 kg. Te gebruiken in de oorspronkelijke, niet geschonden verpakking gedurende 6 maanden na de productiedatum (de productiedatum staat vermeld op de verpakking). Droog opslaan in afgesloten opslagruimten in de oorspronkelijke, niet aangebroken verpakking op een pallet of een houten rooster.